

水性密著增進劑

產品介紹

DAPRO[®] ACP-16W 為水性密著增進劑，設計用於增進水性塗料與油墨在聚丙烯（PP）材質上的密著效果。

產品特徵

組成	丙烯酸改質氯化聚烯烴
外觀	乳白色至乳黃色液體
不揮發份	28 - 32 %
溶劑	水
比重	約 1.03
pH 值	7 - 9

應用領域

PP 用水性塗料與油墨。

主要特性

- 增進對 PP 材質的密著效果
- 不含界面活性劑

使用方法

直接當成唯一樹脂或搭配其他樹脂用於製造 PP 底漆，使用前需測試相容性與添加量。

添加量

單獨當成樹脂使用或佔樹脂全量的 50 - 100 %。

操作與安全

本產品須小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其他資料請參考物質安全資料表。

儲存條件

- 遠離熱及火源。
- 置於陰涼通風處，容器保持緊密。
- 儲存環境為 5°C 至 40°C。

包裝

淨重：25 kg / 200 kg

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。

© 為 Elementis Specialties, Inc. 版權所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及／或下載。

® 為 Elementis Specialties, Inc. 之註冊商標。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Jul-10

有效期

DAPRO® ACP-16W 生產日起，保質期限為 8 個月。

品質保證

本公司自 1992 年起獲得 ISO 9001 / 9002 品質系統認證，確保所有操作符合標準規定。

海名斯特殊化學，亞洲

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德謙(上海)化學有限公司
上海市松江工業區聯陽路 99 號 郵編 201613
99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德謙企業股份有限公司
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 92 號
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu,
Taiwan Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698