

功能性消光樹脂

產品介紹

- 消光性佳
- 耐刮性佳
- 操作性佳
- 防沉降性佳
- 耐候性佳

產品特徵

組成	含特殊基團丙烯酸共聚物
外觀	白色漿狀
不揮發份	48 - 52 %
溶劑	二甲苯 / 乙二醇單乙醚乙酸酯 / 甲苯 / 丙二醇單甲醚乙酸酯
比重	約 1.02
黏度	≤ 20000 cP (25°C)
酸價	25 - 45 mg KOH / g (100%)
OH 值	約 38.61 mg KOH / g (原液)
OH %	約 1.17 % (原液)
Tg 點	約 51°C (DSC 測量值)

應用領域

- 運輸工具
- 木器塗料
- 工業塗料
- 塑膠塗料

溶解性

	稀釋性
油漆溶劑 (B.P.100 - 140°C)	-
甲苯	+
二甲苯	+
乙酸乙酯	+
乙酸正丁酯	+
甲乙酮	+
丙二醇單甲醚乙酸酯	+

相容性

	樹脂溶液	乾燥塗膜
Hypomer FX-2050	+	+
Hypomer FX-2451	+	+
+ = 可溶於 / 相容於		
O = 部份可溶 / 相容		
- = 不可溶 / 不相容		

Hypomer MT-2350 與樹脂的混合比例為 1 / 1。

操作與安全

本產品含有溶劑，須小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其他資料請參考物質安全資料表。

儲存條件

- 遠離熱及火源。
- 置於陰涼通風處，容器保持緊密。
- 儲存環境為 0°C 至 40°C。
- 本產品具有觸變性，儲存後黏度提高為正常現象。請攪拌後再使用，可恢復流動性且不影響性能。

包裝

淨重：200 kg

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。

© 為 Elementis Specialties, Inc. 版權所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

® 為 Elementis Specialties, Inc. 之註冊商標。

www.elementis-specialties-asia.com

B03 Mar-12

有效期

Hypomer MT-2350 自生產日起，保質期限為 24 個月。

品質保證

本公司自 1992 年起獲得 ISO 9001/9002 品質系統認證，確保所有操作符合標準規定。

海名斯特殊化學，亞洲

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德謙(上海)化學有限公司
上海市松江工業區聯陽路 99 號 郵編 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德謙企業股份有限公司
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 92 號
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu,
Taiwan Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698