

流平劑

產品介紹

Levelol 839 為不含芳香烴氟改質聚丙烯酸酯可重塗流平劑，可提供優異流平性與底材潤濕性。

產品特徵

組成	氟改質聚丙烯酸酯共聚物
外觀	澄清液體
色度	≤100 APHA
不揮發份	49.0 - 51.0 %
溶劑	丙二醇單甲醚醋酸酯
黏度	≤50 cP
折射率	1.425 - 1.429 (25°C)

應用領域

- 溶劑型烤漆
- PU 塗料
- 環氧塗料
- 捲材塗料
- 丙烯酸系統

主要特性

- 氟改質高分子型流平劑，快速降低塗料系統的表面張力，具有優異的流平性及重塗性。
- 增進底材潤濕及防止塗膜的凹穴、針孔、魚眼等缺陷的產生，並獲得最佳的平坦性。
- 性質穩定不易水解，具有優異的耐光性與抗老化性，而且不揮發，因此於塗料系統除可增進平坦外，也具有增塑效果。
- 與多數塗料系統相容性佳。

使用方法

使用前請測試出最適當用量及與塗料系統的相容性。

添加量

添加量視系統及需求而定，一般對全量添加 0.05 - 0.50 %。

操作與安全

本產品含有溶劑，須小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其他資料請參考物質安全資料表。

儲存條件

- 遠離熱及火源。
- 置於陰涼通風處，容器保持緊密。
- 儲存環境為 0°C 至 40°C。

包裝

淨重：180 kg / 25 kg

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。

© 為 Elementis Specialties, Inc. 版權所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及／或下載。

® 為 Elementis Specialties, Inc. 之註冊商標。

www.elementis-specialties-asia.com

B03 Aug-11

有效期

Levelol 839 自生產日起，保質期限為 18 個月。

品質保證

本公司自 1992 年起獲得 ISO 9001/9002 品質系統認證，確保所有操作符合標準規定。

海名斯特殊化學，亞洲

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德謙(上海)化學有限公司
上海市松江工業區聯陽路 99 號 郵編 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德謙企業股份有限公司
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 92 號
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu,
Taiwan Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698