

## 流變助劑

### 產品介紹

DeuRheo 202SP 為一分散的聚乙烯蠟漿防沉劑，能有效的提供顏料防沉性能。

### 產品特徵

組成	聚乙烯蠟
外觀	白色至微黃色蠟狀
不揮發份	24 - 26 %
溶劑	二甲苯
比重	約 0.88

### 應用領域

- 醇酸／三聚氰胺烤漆
- 丙烯酸／三聚氰胺烤漆
- 環氧樹脂
- 乙烯樹脂
- 聚胺酯塗料
- 噴漆

### 主要特性

- 外觀呈漿狀，適用於高剪切研磨分散設備，取用方便。
- 可提供顏料防沉的效果和避免在罐底沉積硬結，且對於黏度的影響輕微。
- 需與顏料一起研磨分散。
- 對塗膜的光澤、耐黃變性、耐水性與乾燥速度，影響輕微。

### 使用方法

- 必須在研磨前添加，與顏料一起分散，建議分散操作溫度範圍介於 20 - 40°C 之間。
- 若遇蠟漿密閉不嚴所產生的乾涸、結皮、結塊等現象，需將此乾涸部份去除，以免造成分散困難。
- 產品會因受熱而使其外觀黏度降低，降溫後應可回復狀態，且不影響其使用性能。

### 添加量

對全量添加 0.5 - 2.0 %。

### 操作與安全

本產品含有溶劑，須小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其他資料請參考安全資料表(SDS)，如需 SDS 相關資訊可至 [www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com) 查詢。

### 儲存條件

- 遠離熱及火源。
- 置於陰涼通風處，容器保持緊密。
- 儲存環境為 0°C 至 40°C。
- 需回復至 25°C 再使用。
- 盛放產品的容器不能直接受到熱輻射。

### 包裝

淨重：50 / 180 kg

## 有效期

DeuRheo 202SP 自生產日起，保質期限為 12 個月。

## 品質保證

本公司自 1992 年起獲得 ISO 9001/9002 品質系統認證，確保所有操作符合標準規定。

## 海名斯特殊化學

### Asia Head Office China

德謙(上海)化學有限公司  
上海市松江工業區聯陽路 99 號 郵編 201613  
99, Liyang Road,  
Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

### Taiwan

德謙企業股份有限公司  
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 92 號  
92, Kuang-Fu North Road,  
Hsinchu Industrial Park,  
Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

### Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.  
(1095769-X)  
62-1, Jalan Tasik Utama 5,  
Medan Niaga Tasik Damai,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Wilayah Persekutuan, Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698

### India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.  
Unit B, Ground Floor,  
Jaswanti Landmark,  
Mehra Industrial Estate,  
L.B.S Marg, Vikhroli (West),  
Mumbai 400 079, India  
Tel.: + 91 22 67421251  
Fax.: + 91 22 67421252