

流變助劑

產品介紹

DeuRheo 201 為一分散的聚乙烯蠟漿，添加時取用方便且易於分散的防沉劑。

產品特徵

組成	聚乙烯蠟
外觀	白色至微黃色漿狀
不揮發份	9.5 - 10.5 %
溶劑	二甲苯／異丙醇
比重	約 0.86

應用領域

- 醇酸／三聚氰胺烤漆
- 丙烯酸／三聚氰胺烤漆
- 環氧樹脂
- 乙烯樹脂
- 聚氨酯塗料
- 噴漆
- 銀粉漆

主要特性

- 外觀呈漿狀，適用於現代高速分散設備，取用方便，容易分散。
- 可提供顏料防沉的效果和避免在罐底沉積硬結。
- 作為後添加使用，不需預先活化及研磨，且對於黏度的影響輕微。
- 對塗膜的光澤、耐黃變性、耐水性與乾燥速度，影響輕微。
- 在適當分散條件下，由於可作為後添加使用，尤其最適合於不能經研磨的顏料，例如：銀漿、珍珠粉、平光粉、螢光顏料的防沉。

使用方法

可在任何階段添加，後添加時需以高速分散設備分散均勻，建議分散操作溫度範圍介於 20 - 60°C 之間。

添加量

對全量添加 1.0 - 5.0 %。

操作與安全

- 若遇蠟漿密閉不嚴所產生的乾涸、結皮、結塊等現象，需將此乾涸部份去除，以免造成分散困難。
- 本產品含有溶劑，須小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其他資料請參考安全資料表 (SDS)，如需 SDS 相關資訊可至 www.elementis-specialties-asia.com 查詢。

儲存條件

- 遠離熱及火源。
- 置於陰涼通風處，容器保持緊密。
- 儲存環境為 0°C 至 40°C。
- 產品於 0°C 時為軟蠟狀，回復至 25°C 再使用。
- 盛放產品的容器不能直接受到熱輻射。

包裝

淨重：18 / 50 kg

有效期

DeuRheo 201 自生產日起，保質期限為 12 個月。

品質保證

本公司自 1992 年起獲得 ISO 9001/9002 品質系統認證，確保所有操作符合標準規定。

海名斯特殊化學

Asia Head Office China

德謙(上海)化學有限公司
上海市松江工業區聯陽路 99 號 郵編 201613
99, Lianyang Road,
Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德謙企業股份有限公司
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 92 號
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.
(1095769-X)
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel.: + 91 22 67421251
Fax.: + 91 22 67421252