

功能性消光树脂

产品介绍

- 消光性佳
- 耐划伤性佳
- 操作性佳
- 防沉降性佳
- 耐候性佳

产品特征

组成	含特殊基团丙烯酸共聚物
外观	白色浆状
不挥发份	48 - 52 %
溶剂	二甲苯 / 乙二醇单乙醚乙酸酯 / 甲苯 / 丙二醇单甲醚乙酸酯
比重	约 1.02
粘度	≤ 20000 cP (25°C)
酸价	25 - 45 mg KOH / g (100%)
OH 值	约 38.61 mg KOH / g (原液)
OH %	约 1.17 % (原液)
Tg 点	约 51°C (DSC 测量值)

应用领域

- 运输工具
- 木器涂料
- 工业涂料
- 塑料涂料

溶解性

	稀释性
油漆溶剂 (B.P.100 - 140°C)	—
甲苯	+
二甲苯	+
乙酸乙酯	+
乙酸正丁酯	+
甲乙酮	+
丙二醇单甲醚乙酸酯	+

相容性

	树脂溶液	干燥涂膜
Hypomer FS-2050	+	+
Hypomer FS-2451	+	+

+ = 可溶于 / 相容于
O = 部份可溶 / 相容
— = 不可溶 / 不相容

Hypomer MT-2350 与树脂的混合比例为 1 / 1。

操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品具有触变性，储存后粘度提高为正常现象。请搅拌后再使用，可恢复流动性且不影响性能。

包装

净重：200 kg

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。

© 為 Elementis Specialties, Inc. 版權所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

® 為 Elementis Specialties, Inc. 之註冊商標。

www.elementis-specialties-asia.com

B03 Mar-12

有效期

Hypomer MT-2350 自生产日起, 保质期限为 24 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学, 亚洲

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu,
Taiwan Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698