

流平剂

产品介绍

Levaslip 8629 为一聚醚改性有机硅氧烷的涂料油墨添加剂，能改善溶剂型和无溶剂型的流平性。

产品特征

组成	聚醚改性有机硅氧烷
外观	澄清至微浊液体
不挥发份	≥97 %
粘度	120 - 220 cP (25°C)
离子性	非离子

应用领域

- 木器涂料
- 紫外线干燥涂料
- 双组份聚氨酯涂料
- 不饱和聚酯涂料

主要特性

- 具有优异的相容性、起泡性低、触感优异。
- 具有良好的流平性，能防止桔皮及缩孔的现象发生、消除色斑与火山口等涂膜缺陷。
- 具有良好的流平性、兼具有防粘连的效果。

使用方法

- 低温储运过程可能出现轻微混浊，取用前确认桶内产品为均一状态或先搅拌均匀后取用。
- 任何阶段添加均可，请充份搅拌均匀。
- 为操作方便，最好先稀释 10 - 100 倍后再使用。

添加量

- 对全量添加 0.01- 0.2 %。
- 使用前请先测试最适当用量。

操作与安全

本产品须小心操作，避免接触眼睛及皮肤，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 因本产品在高温、光、酸、碱的条件下可能会变质，置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 本产品在低温储存时，可能会出现轻微混浊现象，请将其置于室温下回温即可恢复，并不影响其使用性能。

包装

净重：25 kg

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B04 Dec-11

有效期

Levaslip 8629 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学，亚洲

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liayang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu,
Taiwan Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698