

水性流變助劑

產品介紹

DeuRheo WT-108F 為非離子締合型增稠劑 (NiSAT) 適用於水性系統的應用，可提供中剪切黏度並兼顧流動性，本產品設計不含錫、APEO 與有機溶劑。

產品特徵

組成	聚醚聚氨酯
外觀	乳白至乳黃黏稠液體
不揮發份	49.5 - 53.5%
溶劑	水
比重	約 1.04
黏度	3000 - 8000 cP (25 °C)

應用領域

- 乳膠漆
- 水性粘合劑
- 紡織塗料
- 水性油墨
- 水性塗料
- 皮革塗料

主要特性

- 有效提高中剪黏度並兼顧流動與流平性。
- 對塗膜耐水性、光澤影響小。
- 抗輾塗飛濺、抗微生物降解，對 pH 值不敏感。

使用方法

- DeuRheo WT-108F 可直接添加使用，若有需要也可加水稀釋
- 應用時可與其它流變助劑搭配以獲致所需的流變性能。

添加量

對全量添加 0.1 - 2.0 %。

操作與安全

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資料。在使用該產品前請參閱安全資料表 (SDS)，如需 SDS 相關資訊可至 www.elementis-specialties-asia.com 查詢。

儲存條件

- DeuRheo WT-108F 儲存環境為 4 °C - 40 °C。
- 如有意外凍結，請溫和解凍，並取樣塗佈在玻板上檢查有無顆粒，如有顆粒產生即不能使用。

包裝

淨重：25 / 200 kg

有效期

DeuRheo WT-108F 自生產日起，保質期限為 18 個月。

品質保證

本公司自 1992 年起獲得 ISO 9001/9002 品質系統認證，確保所有操作符合標準規定。

海名斯特殊化學

Asia Head Office China

德謙(上海)化學有限公司
上海市松江工業區聯陽路 99 號 郵編 201613
99, Lianyang Road,
Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德謙企業股份有限公司
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 92 號
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.
(1095769-X)
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel.: + 91 22 67421251
Fax.: + 91 22 67421252