

## 水性消泡劑

### 產品特徵

組成	疏水二氧化矽、水乳劑和礦物油的混合物
外觀	灰白至黃白色不透明液體
比重	0.90 - 1.02
黏度	1000 - 3000 cps (Brookfield)

### 主要特性

DAPRO<sup>®</sup> AP 7073 為一水分散型泡沫控制劑，適用於建築塗料應用，本產品廣泛使用於高 PVC 乳膠漆系統，在低添加量下能提供快速破泡性能。DAPRO<sup>®</sup> AP 7073 對光澤有輕微或甚至沒有影響性。

### 使用方法

DAPRO<sup>®</sup> AP 7073 與塗料配方能展現極佳的相容性，添加在研磨或調漆階段，於充足的剪切條件下，可提供適當的分散性以避免表面缺陷的產生，建議以階段性逐步加量的測試方法來確定最適添加量。

產品經長時間儲存可能會有少許分層的狀況發生，建議攪拌均一後使用，此外觀對產品性能沒有影響。

### 添加量

- 對全量添加 0.2 - 1.0 %。
- 使用前請先試驗最適添加量。

### 操作與安全

本產品含有溶劑，須小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其他資料請參考安全資料表(SDS)，如需 SDS 相關資訊可至 [www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com) 查詢。

### 儲存條件

- 使用前請先攪拌均勻。
- 在一般條件下放置於密封罐內能儲存至少 24 個月。
- 儲存環境為 10 °C - 38 °C ( 50 °F - 100 °F )。
- 低溫時外觀可能結凍，請放置於室溫下待熔融，攪拌均勻後使用。
- 請依據當地的工業衛生和安全規範操作使用。

### 包裝

淨重：50 / 180 kg

## 有效期

DAPRO® AP 7073 自生產日起，保質期限為 24 個月。

## 品質保證

本公司自 1992 年起獲得 ISO 9001/9002 品質系統認證，確保所有操作符合標準規定。

---

## 海名斯特殊化學

### Asia Head Office China

德謙(上海)化學有限公司  
上海市松江工業區聯陽路 99 號 郵編 201613  
99, Liyang Road,  
Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

### Taiwan

德謙企業股份有限公司  
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 92 號  
92, Kuang-Fu North Road,  
Hsinchu Industrial Park,  
Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

### Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.  
(1095769-X)  
62-1, Jalan Tasik Utama 5,  
Medan Niaga Tasik Damai,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Wilayah Persekutuan, Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698

### India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.  
Unit B, Ground Floor,  
Jaswanti Landmark,  
Mehra Industrial Estate,  
L.B.S Marg, Vikhroli (West),  
Mumbai 400 079, India  
Tel.: + 91 22 67421251  
Fax.: + 91 22 67421252