

水性消泡劑

產品特徵

組成	聚矽氧烷乳液
外觀	灰白至灰黃色不透明乳液
比重	1.0
黏度	1000 cps / 1000 mPas (Brookfield)

主要特性

DAPRO[®] DF 677 為一高性能消泡劑，適用於水性油墨。

添加量

DAPRO[®] DF 677 為一高效能的消泡劑，使用在塗料相關應用時，建議於研磨時添加，以確保完全且良好的分散。

建議以階段性逐步加量的測試方法來確定最適添加量，若於調漆時添加可能會導致表面缺陷，請依據配方差異小心測試後使用。

使用方法

對全量添加 0.3 - 1.0 %。

使用前請先試驗最適添加量。

操作與安全

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資料。在使用該產品前請參閱安全資料表 (SDS)，如需 SDS 相關資訊可至 www.elementis-specialties-asia.com 查詢。

儲存條件

- 使用前請先攪拌均勻。
- 在一般條件下放置於密封罐內能儲存至少 24 個月。
- 避免結凍，儲存環境為 10 °C - 38 °C (50 °F - 100 °F)。
- 請依據當地的工業衛生和安全規範操作使用。

包裝

淨重：50 / 200 kg

有效期

DAPRO® DF 677 自生產日起，保質期限為 24 個月。

品質保證

本公司自 1992 年起獲得 ISO 9001/9002 品質系統認證，確保所有操作符合標準規定。

海名斯特殊化學

Asia Head Office China

德謙(上海)化學有限公司
上海市松江工業區聯陽路 99 號 郵編 201613
99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德謙企業股份有限公司
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 92 號
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
The Trillium, Lakefields, Sungai Besi,
7000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel: + 91 22 67421251
Fax: + 91 22 67421252